

ANGELIM AMORGOSO DREWNO EGZOTYCZNE

NAZWA I POCHODZENIE	Nazwa międzynarodowa: Angelim Amargoso Nazwa łacińska: Vatairea spp. Rodzina: Fabacea Pochodzenie: Ameryka Południowa
OPIS DREWNA	Biel: białozółty, wyraźnie oddzielony Twardziel: zróżnicowana, żółtobrązowa do ciemnobrązowej Przebieg włókien: prosty lub zawiły Tekstura: gruba
WŁAŚCIWOŚCI DREWNA	Gęstość (drewno świeże): 950 kg/m ³ Gęstość (drewno o wilgotności 12%): 750 kg/m ³ Skurcz styczny (T): 7,8 % Skurcz promieniowy (R): 4,5 % Wytrzymałość na ścislenie: 58 N/mm ² Wytrzymałość na zginanie: 110 N/mm ² Moduł sprężystości: 19500 N/mm ² Punkt nasycenia włókien: 23 %
OBRÓBKA	Piłowanie: łatwe, ale wymaga dużych sił Suszenie: szybkie, niewielkie ryzyko pęknięć i odkształceń Łączenie/zbijanie: dobre, wymaga nawiercania Wykańczanie: dobre

Pod wpływem czynników atmosferycznych drewno podlega naturalnemu procesowi patynowania wierzchniej warstwy. Powstaje wówczas srebrzysta powłoka nie mająca wpływu na obniżenie parametrów technicznych drewna i proces starzenia biologicznego. W celu utrzymania naturalnego koloru oraz zapewnieniu dodatkowej ochrony zaleca się regularne stosowanie specjalnych olejów pielęgnacyjnych przeznaczonych na zewnętrzne konstrukcje drewniane. Renowacja tarasu powinna być wykonywana dwa razy w roku (przed i po zimie) Angelim Amargoso pochodzi głównie z Ameryki Południowej. Wykazuje średnią naturalną odporność na biodegradację i obejmuje 3 klasę użytkowania (drewno w stałym kontakcie z gruntem lub słodką wodą). Trwałość tego drewna w odkrytej architekturze ogrodowej określa się do 15 – 20 lat.

Wady dopuszczalne w 10% partii: pęknięcia, kieszenie żywiczne, sęki, biel, ślady po obróbce mechanicznej. Skręt włókien, czołowe pęknięcia, różnice kolorystyczne, nieznaczna krzywizna oraz inne odkształcenia nie są traktowane jako wada drewna. Deska tarasowa Angelim Amargoso jest produktem w 100% naturalnym i higroskopijnym. Drewno pobiera wodę z otoczenia i rozszerza się podczas deszczowej pogody oraz oddaje wodę i kurczy się w czasie gorących letnich dni. Rzeczywista szerokość i grubość deski może różnić się do około 6 % od wymiarów z faktury.

- Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.

ANGELIM AMORGOSO DREWNO EGZOTYCZNE

Drewno stosowane na zewnątrz narażone jest na skrajne warunki atmosferyczne w wyniku czego może patynować, odkształcać się, pękać oraz zmieniać swoje wymiary - są to naturalne procesy drewna i nie mogą podlegać reklamacji. Drewno nie jest materiałem jednolitym i każda deska posiada indywidualne cechy w zależności od warunków, w jakich dane drzewo rosło. Nawet w drewnie pochodzącym z tego samego źródła mogą występować różne usłojenia oraz kolorystyka. Materiał należy sprawdzić przed montażem. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu przed zamontowaniem. Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację stanu technicznego i wyglądu materiału. Montaż powinien być przeprowadzony przez specjalistę. Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją.

Wood
Market

- Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.