

GARAPA VIVEIRO 21X100MM - deska egzotyczna na taras

Charakterystyka deski tarasowej GARAPA VIVEIRO 21x100mm

Nazwa deski i kolorystyka	Garapa Viveiro (nazwa łacińska <i>Apuleia leiocarpa</i>), pochodzenie ; Ameryka Południowa
Grubość	21mm
Szerokość	100mm
Gęstość drewna	790kg/m ³
Zastosowanie	tarasy, patio, podesty, strefy wypoczynkowe
Kolorystyka i usłojenie	kolorystyka ; naturalna, złocista, miodowa, żółtobrązowa usłojenie ; naturalne, zróżnicowane, tekstura średnio gładka
Pielęgnacja	czyszczenie i opcjonalne olejowanie
Zmiany kolorystyki	naturalne szarzenie pod wpływem UV bez okresowego olejowania, nie wpływa na obniżenie parametrów technicznych drewna i proces starzenia biologicznego
Montaż	wg zaleceń producenta, na odpowiednio przygotowanej konstrukcji tarasowej z użycie systemu montażowego dedykowanego tej desce
Obróbka	łatwa, ale wymaga użycia siły i odpowiednich narzędzi

GARAPA VIVEIRO 21X100MM - deska egzotyczna na taras

Deska tarasowa Garapa Viveiro 21x100 mm to naturalne drewno egzotyczne o ciepłej, złocisto-miodowej kolorystyce. Twarda, trwała i efektowna – doskonała na tarasy, patio, podesty oraz strefy wypoczynkowe. Dobry wybór dla osób, które szukają naturalnej alternatywy dla desek kompozytowych i chcą stworzyć taras z prawdziwego drewna.

Garapa jest naturalnym drewnem egzotycznym, dlatego poszczególne deski mogą różnić się odcieniem, rysunkiem słojów i wyglądem powierzchni. Takie zróżnicowanie jest naturalną cechą drewna i sprawia, że każdy wykonany z niego taras ma indywidualny charakter.

Montaż tarasu musi zostać wykonany zgodnie z zaleceniami producenta. Poniższa instrukcja przedstawia ogólne zasady montażu tarasu z desek drewnianych. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym. Montaż powinien być przeprowadzony przez specjalistę.

Garapa Viveiro 21x100 mm jest deską wykonaną z naturalnego drewna egzotycznego, dlatego jej wygląd nie jest tak jednorodny jak w przypadku materiałów produkowanych przemysłowo. Poszczególne elementy mogą różnić się odcieniem, układem włókien, rysunkiem słojów oraz innymi naturalnymi cechami powierzchni. Różnice mogą pojawiać się również pomiędzy deskami pochodzącymi z tej samej partii materiału.

Przed rozpoczęciem budowy tarasu zalecamy zapoznanie się z właściwościami Garapy oraz zasadami jej montażu. Każdą deskę warto obejrzeć jeszcze przed przycięciem i zamocowaniem do konstrukcji. Jeżeli materiał posiada uszkodzenia lub cechy budzące wątpliwości, należy zgłosić je sprzedawcy przed jego wykorzystaniem. Zamontowanie lub obrobienie desek oznacza zaakceptowanie ich wyglądu i stanu.

Podczas obliczania zapotrzebowania na materiał warto przyjąć około 10% zapasu. Dodatkowe deski mogą być potrzebne m.in. do wykonania docinek, dopasowania elementów, wyrównania krawędzi oraz wykończenia tarasu.

Jak przygotować podłoże pod taras z deski Garapa?

Trwałość tarasu zależy nie tylko od jakości desek, ale również od prawidłowo wykonanej konstrukcji. Podłoże powinno być stabilne, nośne oraz przygotowane w sposób umożliwiający skuteczne odprowadzanie wody. W przypadku powierzchni betonowych lub innych podłoży o ograniczonej przepuszczalności należy wykonać odpowiedni spadek. Woda nie powinna pozostawać pod konstrukcją tarasu. Legary warto oddzielić od betonowego podłoża za pomocą odpornych na wilgoć podkładek, np. gumowych. Rozwiązanie takie ogranicza bezpośredni kontakt konstrukcji z wodą i jednocześnie ułatwia jej swobodny odpływ.

GARAPA VIVEIRO 21X100MM - deska egzotyczna na taras

Taras z Garapy wykonywany na gruncie

Przy montażu konstrukcji na gruncie należy wcześniej przygotować odpowiednio stabilną warstwę podbudowy. Można zastosować geowłókninę ograniczającą rozwój roślinności, a następnie wykonać warstwę z kruszywa lub drobnego kamienia. Na przygotowanym podłożu rozmieszcza się stabilne punkty podparcia, np. bloczki betonowe.

Przy założeniach dla tego systemu montażowego należy zachować orientacyjnie:

- do 45 cm pomiędzy legarami,
- około 70–80 cm pomiędzy punktami podparcia wzdłuż legara.

Konstrukcja musi być stabilna, wypoziomowana i odpowiednio zamocowana do podłoża.

Drewno pracuje wraz ze zmianami warunków otoczenia, dlatego tarasu nie należy wykonywać „na styk” z budynkiem. Pomiedzy deskami a ścianą, słupem lub innym nieruchomym elementem konstrukcji należy pozostawić minimum 10 mm szczeliny dylatacyjnej. Szczególnej uwagi wymagają miejsca, w których dwie deski łączą się końcami. Każdy koniec powinien posiadać własne podparcie, dlatego w takim miejscu należy zastosować dwa legary.

Ukryty montaż deski Garapa - system klipsów VIVEIRO

Jedną z zalet deski Garapa Viveiro 21x100 mm jest możliwość zastosowania estetycznego systemu montażowego wykorzystującego boczne frezowanie deski. Dzięki zastosowaniu klipsów elementy mocujące są znacznie mniej widoczne na gotowej powierzchni tarasu.

Jak montować Garapę na klipsach?

Montaż rozpoczyna się od dokładnego ustawienia pierwszej deski. Należy ją zamocować do konstrukcji za pomocą odpowiednich wkrętów lub nierdzewnych klipsów startowych. Następnie klips systemowy umieszcza się w przygotowanym bocznym frezie deski i mocuje do legara. Kolejną deskę dosuwa się do zamontowanego elementu w taki sposób, aby klips prawidłowo wszedł w jej boczny rowek. W celu dokładnego spasowania elementów można wykorzystać m.in. gumowy młotek, pasy ściągające lub ściski stolarskie. Procedurę powtarza się na kolejnych legarach aż do ułożenia całej nawierzchni.

Ważne zasady montażu klipsów VIVEIRO

Klips powinien znajdować się w każdym miejscu, w którym deska krzyżuje się z legarem. Mocowania nie należy umieszczać dalej niż około 5 cm od końca deski. Jeżeli konieczne jest połączenie dwóch desek na długości, każda końcówka powinna posiadać oddzielny punkt podparcia oraz własne mocowanie. Ostatni element tarasu należy stabilnie zamocować przy użyciu odpowiednich wkrętów ze stali nierdzewnej.