

THERMORY®

Nasze produkty wykonane z thermo sosny Benchmark poddawane są intensywnej obróbce termicznej, która zwiększa wytrzymałość i stabilność sosny (klasa 2), podkreślając jednocześnie jej ciepłą, złoto-brązową barwę oraz charakterystyczny wzór sęków.

Aby sprostać wszelkim gustom i stylom, Thermory oferuje trzy klasy sortowania: A, B i AB.

Wszystkie nasze deski są sortowane według lepszej strony.

Podobnie jak każde inne drewno, powierzchnia produktów Thermory z czasem ulega naturalnemu zszarzeniu. Proces ten rozpoczyna się tuż po zamontowaniu produktów

i trwa od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od natężenia promieniowania UV. Aby zredukować przebarwienia lub przywrócić ciemny kolor, deski Thermory można zabezpieczyć, pokrywając je odpornym na promieniowanie UV wykończeniem pigmentowym (woskiem, bejcą, farbą, olejem mineralnym, itp.).

Regularne wykończenie chroni drewno przed pękaniem, wilgocią i zabrudzeniami oraz tworzy wizualnie równomierny odcień.

Zasady klasyfikacji

Oferujemy produkty z thermo sosny z certyfikatem ekologicznym Nordic Swan. Drewno opatrzone tym znakiem pochodzi z odpowiedzialnie zarządzanych lasów, jest wolne od chemikaliów i gwarantuje dużą wytrzymałość w warunkach zewnętrznych.



 **BENCHMARK**
by THERMORY.

SORTOWANA
LEPSZA STRONA

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W STRUGANIU	
ODCISKI ROLKI WAŁKA	
UBYTKI/ UKRUSZENIA	
USZKODZENIA MECHANICZNE	
PEKNIĘCIA WZDŁUŻ WŁÓKIEŃ	
PEKNIĘCIA POWIERZCHNI	
ROZWARSTWIENIA	
PEKNIĘCIA ODŁUPUJĄCE	
ZDROWE SĘKI	
DZIURY PO SĘKACH	
ZAKORKI	
MARTWE SĘKI	
CZARNE SĘKI	
ZEPSUTE SĘKI	




SORTOWANIE: KLASA A (NATUR)

Lepsza strona	Tylna strona
niedozwolone	maks. 1/2 szerokości deski/ niedozwolone w profilach PaCS
niedozwolone	nieograniczone
niedozwolone	maks. 1/3 szerokości i 1/5 grubości deski
niedozwolone	nieograniczone
maks. 100 mm długości	nieograniczone
niedozwolone	niedozwolone
maks. długość = szerokość deski	nieograniczone
niedozwolone	niedozwolone
ocena wizualna niemierzalna, muszą zachować integralność deski	nieograniczone
niedozwolone	nieograniczone, jeśli nie przechodzą na wylot przez deskę
zdrowe, do 1/3 szerokości deski, kora nie stanowi ponad połowy średnicy	nieograniczone
do 15 mm	nieograniczone
Ø do 1/5 szerokości deski	nieograniczone
niedozwolone	nieograniczone

SORTOWANIE: KLASA B (COUNTRY)
Ograniczona dostępność

Lepsza strona	Tylna strona
dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
nieograniczone	nieograniczone
dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
nieograniczone	nieograniczone
dozwolone do Ø 20 mm na całej długości	nieograniczone
gdy nie przeszkadzają wizualnie	nieograniczone
nieograniczone	nieograniczone
nieograniczone	nieograniczone
gdy nie przeszkadzają wizualnie	nieograniczone

SORTOWANA
LEPSZA STRONA

USZKODZONE SEKI	
PEŁNE SEKI	
SEKI SZPILKOWE	
LIŚCIOŚLADY	
SEKIBRZEGOWE I KRAWĘDZIOWE	
USZKODZONE SEKI KRAWĘDZIOWE	
SKUPISKA SEKÓW	
SEKI CZĘŚCOWO ZROŚNIĘTE	
PECHERZ ŻYWCZY	
BLIZNA	
MIĘKISZ	
SKRĘCONY UKŁAD WŁÓKIEŃ	
KORA / ZGNILIZNA / PLEŚŃ	
OTWORY PO OWADACH	

SORTOWANIE: KLASA A (NATUR)

Lepsza strona	Tylna strona
gdy nie przeszkadzają wizualnie, w ocenie z odległości min. 1,5 m, do 1/10 szerokości deski	nieograniczone
podesty: do 3 mm szerokości i 50 mm długości/ okładziny: do 5 mm szerokości i 50 mm długości	nieograniczone
nieograniczone	
Ø do 1/2 szerokości deski	nieograniczone
nieograniczone	
ograniczone do 1/10 szerokości	nieograniczone
ocena wizualna niemierzalna, muszą zachować integralność deski	nieograniczone
warstwa kory do 1/2 średnicy	nieograniczone
dozwolone do 300 mm²	nieograniczone
dozwolone do 300 mm²	nieograniczone
maks. 1/5 długości deski	nieograniczone
nieograniczone	
nieodzwolone	
niedozwolone	nieograniczone

SORTOWANIE: KLASA B (COUNTRY)

Ograniczona dostępność	
Lepsza strona	Tylna strona
dozwolone do 1/5 szerokości deski	nieograniczone
nieograniczone	
nieograniczone	
nieograniczone	
nieograniczone	
nieograniczone	
nieograniczone	
dozwolone w rozsądnej ilości	nieograniczone
nieograniczone	
nieograniczone	
niedozwolone	niedozwolone
niedozwolone	nieograniczone

SORTOWANA
LEPSZA STRONAWYGIECIA
BOCZNEWYGIECIA
PŁASZCZYZNY
PODŁUŻNEJ

SKRĘCENIA



WYŁÓDKOWANIA



TOLERANCJA

Ostatnia aktualizacja: sierpień 2021.
Wszystkie poprzednie wersje
są nieważne.

SORTOWANIE: KLASA A
(NATUR)SORTOWANIE: KLASA B (COUNTRY)
Ograniczona dostępność

Lepsza strona

Tylna strona

Lepsza strona

Tylna strona

dozwolone do 7,5 mm na metr bieżący

dozwolone do 2 mm na metr bieżący

dozwolone do 5% szerokości
deski na metr bieżący, musi być
niewidoczne po zamontowaniu

dozwolone do 1% szerokości deski

grubość: +/- 0.5 mm
szerokość: + 0,5/-1
mm
długość: +/- 2 mm na metr bieżący

Do 5% partii może być gorszej jakości.

Defekty dopuszczalne na tylnej stronie nieokreślonej wielkości nie mogą przekraczać wielkości, która mogłaby stanowić zagrożenie dla spójności, użyteczności oraz integralności wizualnej zamontowanego produktu.

SORTOWANIE: KLASA AB (RUSTIC)



85% KLASA A I 15% KLASA B